

ADHESIVO DE MONTAJE MS-SPEEDTACK 3400



Color	RAL aprox.	Contenido	Art. N°	U/E
Blanco	9016	290 ml	0893 226 210	1/20
		600 ml	0893 226 215	12
Negro	9005	290 ml	0893 226 211	1/20
Gris	9006		0893 226 212	1/20
Sapelli	8024		0893 226 213	1/20
Haya	1001		0893 226 214	1/20

Datos técnicos	
Temperatura de aplicación, °C	+5 hasta +40
Resistencia a la temperatura, °C	-40 hasta +90
Rendimiento de 1 cartucho, m²	Aprox. 2
Densidad, g/ml	1,44
Rendimiento metros lineales por cartucho Ø 10	8-10
Resistencia a la tracción, T/m² DIN 53504	400
Resistencia a la tracción, N/mm² DIN 53504	4
Tiempo de secado, mm cada 24 h	3 (50% humedad mínimo y a 20° C)
Resistencia química	Agua, disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos, álcalis, aceites y grasas. Baja resistencia a disolventes aromáticos, ácidos concentrados e hidrocarburos clorados.
Isocianatos y disolventes	No contiene
Declaración de prestaciones DOP	EN 15651-1:2012 -Int/Ext fachada

Modo de empleo

Limpiar y desengrasar las superficies a unir y abrir el poro si lo permiten las superficies. Humedecer ligeramente las superficies para favorecer el curado. Se puede pintar húmedo sobre húmedo (wet on wet) después de la formación de piel, aprox. 8 minutos después de ser aplicado y máximo 1 hora. En caso de utilizarlo como sellador, aplicar un cordón continuo evitando la formación de bolsas de aire y alisar con agua o bien con alisador químico Art. N° 0893 003. Los adhesivos de montaje curan por humedad. En caso de utilizarse como adhesivo y no como sellador, recomendamos seguir los consejos de uso de la hoja técnica 03 01 0083.

CE
21
MS-SPEEDTACK 3400
Würth España, S.A.
DOP



Adhesivo base polímero de alto tack inicial y gran fuerza de pegado

Características

- Tack instantáneo de 3 segundos, de alta fuerza inicial y una resistencia final de 400 T/m².
- Sellador y adhesivo, se puede utilizar tanto para estanqueizar uniones solapadas como adhesivo de unión entre diferentes materiales.
- Especialmente indicado para fijaciones de frisos, rodapiés, tapajuntas, molduras, placas de yeso, perfiles, paneles decorativos, rastreles, encimeras, accesorios y en el Montaje y la reparación de muebles. Hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, aluminio, hierro, zinc, galvanizados y la mayoría de plásticos termoplásticos, excepto PE y PTFE y termoestables.
- Se adhiere sobre superficies húmedas/mojadas.

Ventajas

- Gran resistencia al envejecimiento prematuro.
- Interior y exterior.
- No amarillea.
- Alta resistencia a los rayos UVA del sol.
- No merma y tiene un bajo olor.

Beneficios

- Gracias a su alto tack inicial facilita el montaje de piezas de un modo rápido y eficaz para el montador.
- Se puede utilizar tanto para el exterior como para el interior ofreciendo una garantía en la realización del trabajo.
- Debido a su bajo olor, no causa fatiga al operario.

Nota

La resistencia a la tracción viene dada por la superficie de contacto del producto sobre las superficies de pegado y no por la superficie total de las superficies. Debido a la gran cantidad de pinturas existentes en el mercado, realizar prueba antes de pintar para ver su compatibilidad.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.